



Produkt			Roll EPS-T PE-Plus	Roll EPS-T Typ 2	Roll EPS-T Typ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹	λ_D	W/(m·K)	0.039	0.039	0.039
Brandverhalten	BKZ		5.1	5.1	5.1
Zusammendrückbarkeit	$d_L - d_B$	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Bemessung/Nutzung schwimmende Estriche			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1 Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist dem aktuellen Merkblatt SIA 2001 "Wärmedämmstoffe" zu entnehmen.

Preise	Dicke mm	m ² /Rolle	Roll EPS-T PE-Plus CHF/m ²	Roll EPS-T Typ 2 CHF/m ²	Roll EPS-T Typ 3 CHF/m ²
	11/10	12,0	4.30	5.40	
	17/15	12,0	5.40	6.40	
	22/20	12,0	6.00	7.10	7.80
	32/30	9,0	7.70	8.70	9.30
	43/40	6,0	9.10	10.30	10.90

- Qualität:** Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert
- Format:** Rollenbreite 1000 mm
- Verpackung:** Stretchfolie

Ausführung: PE-Plus

Beschichtung: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Typ 2

Beschichtung: Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Typ 3 (für Rohr-Klips-Fixierung)

Beschichtung: Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend